

Standard Siegelrandbeutel 90 μ (PA/PE)

 Standard side seal bag 90 μ (PA/PE) / Sac sous vide soudure 3 côté 90 μ (PA/PE)

	Einheit Unit Unité	Wert Values Valeur	Methode Test Method Méthode
Stärke Thickness Épaisseur	MY	90	DIN 53370

Durchlässigkeit bei / Gas Permeability / Perméabilités à

Wasserdampf Water Vapour la Vapeur d'eau	$g/m^2 \cdot d$	2,6	DIN 53122 23 °C / 85% RH
Sauerstoff (O²) Oxygen (O ²) l'oxygène (O ²)	$cm^3/m^2 \cdot d \cdot bar$	50	DIN 53380 23 °C / 75% RH
Kohlendioxid (CO²) Carbon Dioxide (CO ²) au Gaz carbonique (CO ²)	$cm^3/m^2 \cdot d \cdot bar$	150	DIN 53380 23 °C / 75% RH
Stickstoff (N²) Nitrogen (N ²) l'azote (N ²)	$cm^3/m^2 \cdot d \cdot bar$	10	DIN 53380 23 °C / 75% RH

Mechanische Eigenschaften / Mechanical Strength / Propriétés mécaniques

Reißkraft Längsrichtung Tensile Strength - MD Force d'arrachement longitudinale	N / 15 mm	40 - 50	DIN 53455 23 °C / 50% RH
Reißkraft Querrichtung Tensile Strength - TD Force d'arrachement transversale	N / 15 mm	30 - 40	DIN 53455 23 °C / 50% RH
Siegelbereich Sealing Temperature Température de soudure	°C	100 - 180	
Temperaturbeständigkeit Temperature Consistency Résistance à la température	°C	-50 / +90	

Die vorstehend gemachten Angaben sind ca. Werte für unverformte Folien und Beutel und basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einzelfall kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Nach dem Gesetz obliegt die technische und sensorische Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck dem Verwender.

All information given on this datasheet is approximated values, correct to the best of our knowledge and relates to unformed film only. A legally binding assurance of certain qualities or suitability for a concrete individual case cannot be derived from our statements. According to the law, the technical suitability and organoleptic test for the intended use is incumbent on the user.

Les déclarations précédemment faites sont des valeurs approx. pour films et sacs non déformés et basées sur notre connaissance présente et expériences. Une assurance définitive de certaines qualités ou convenance pour un cas individuel concret ne peut pas être dérivée de nos déclarations. D'après la loi, la convenance technique et sensorielle pour l'usage projeté est en fonction sur l'utilisateur.